



carlos natal
revestimentos para mobiliário

Ficha Técnica do Produto
Fiche Technique du Produit
Product's Technical File

BASIC FR

Descritivo: Tecido. Descriptif: Tissu. Description: Fabric.

Composição : 100% Poliéster. Composition : 100% Polyester. Composition : 100% Polyester.

	Unidade Unité Unit	Método Méthode Method	Resultado Spécifications Results
Peso Poids Weight	g/m ²		335 ± 5%
Largura Largeur Width	cm		140 ± 2%
Comprimento peça Longueur pièces Piece length	m		45 ± 10%
Resistência à abrasão Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	Volta Tour Turn	EN 14465:2004 + A1:2007	+ 80.000
Borboto Boulochage Pilling		UNE - EN 14465:2004 + A1:2007 UNE - EN ISO 12945-2:2001	4/5
Solidez da cor à luz Tenue à la lumière Colour Fastness	Min.	UNE - EN ISO 105-B02:2001 + A1:2002 Met. 2 (scale 1-8)	5/6
Solidez à fricção Solidité au frottement Resistance to rubbing	Grau Degré Grade	 UNE EN ISO 105-X12:2003	Seco 4 Húmido 4 À sec 4 Au mouillé 4 Dry 4 Wet 4
Resistência à ruptura Résistance à la déchirure Tear resistance	N	UNE - EN ISO 13937-2:2001	Teia 140 Trama 110 Chaîne 140 Trame 110 Warp 140 Weft 110
Absorção acústica Absorption acoustique Acoustic absorption		UNE - EN ISO 10534-2:2002	Pico de absorção de som: <0,9 Pic d'absorption acoustique: <0,9 Acoustic absorption peak: <0,9
Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		EN 1021-1/2:2006 (cigarro e chama/cigarette et flamme/cigarette and flame)	OK

Classe Ignífuga Classement de feu Fire proof norm		BS 5852:2006 (cigarro/cigarette)	OK
--	--	-------------------------------------	----

Nota: Condições ignífugas dependentes do tipo de espuma utilizado. Remarque: Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé. Note: Flammability performance is dependent on the foam used.

Autocarros: Regulamento n.º 118 da UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV). Autobus: Règlement n.º 118 de UNECE Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV) . Buses: UNECE Regulaton no. 118 Annex 6 (Directive 95/28 Annex IV).

Igualdade de cor: Podem ocorrer variações de uma pintura para a outra (3%). Uniformité de couleur: Des varioations peuvent se produire d'ne teinture à l'autre (3%). Colour matching: Colour varioations between batches may occur (3%).