

**FIDIVI\***

TESSITURA VERGNANO

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRINCIPAL CHARACTERISTICS**  
**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES - HAUPT EIGENSCHAFTEN**

Date 18/05/2022  
 Edition 01

**TIME**

| Caratteristica<br>Characteristic<br>Caractéristique<br>Charakterdarsteller   | Norma<br>Norm<br>Norme<br>Norm  | Tolleranza<br>Tolerance<br>Tolérance<br>Toleranz | Dichiarato<br>Declared<br>Déclaré<br>Deklariert |
|--|---|--|---|
| Peso (g/ml) – Weight (g/lm)<br>Poids (g/ml) - Gewicht (g/lm)   | EN 12127  | ± 5 %  | 490   |
| Peso (g/m <sup>2</sup> ) - Weight (g/m <sup>2</sup> )<br>Poids (g/m <sup>2</sup> ) - Gewicht (g/m <sup>2</sup> )   | EN 12127  | ± 5 %  | 350   |
| Altezza (cm) - Width (cm)<br>Largeur (cm) - Breite (cm)  | -----   | ± 2 %  | 140   |
| Resistenza all'abrasione (cicli)<br>Abrasion resistance (rubs)<br>Résistance à l'abrasion (tours)<br>Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)                                 | ISO 12947-2<br>(Martindale)   | ± 10 %   | 100.000   |
| Solidità del colore alla luce (scala dei blu)<br>Light fastness (blue scale)<br>Solidité à la lumière (échelle des bleu)<br>Lichtechtheit (Blaumaßstabe)               | ISO 105-B02 (Xenotest)  | da 5 a 8   | 6   |
| Solidità del colore allo sfregamento (scala dei grigi)<br>Fastness to rubbing (grey scale)<br>Solidité au frottement (échelle des gris)<br>Reibechtheit (Graumaßstabe) | ISO 105-X12<br>(Crockmeter)   | da 4 a 5   | 4/5   |
| Pilling (2000 cicli) - Pilling (2000 rubs)<br>Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)  | ISO 12945-2   | da 4 a 5   | 5   |
| Composizione<br>Composition<br>Composition<br>Zusammensetzung  | 100% POLIESTERE – RICICLATO GRS<br>100% POLYESTER – GRS RECYCLED<br>100% POLYESTER – RECYCLE' GRS<br>100% POLYESTER – GRS RECYCELTE |  |   |

Leggere differenze di colore tra un lotto e l'altro sono da considerarsi normali

Slight colour differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance

Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten

**Reazione al fuoco – Flammability - Classement au feu – Feuersicherung**

Can meet

UNI 9175 Class 1 IM  
 EN 1021-1 & 2  
 BS 5852 CRIB 5  
 BS 7176 Class Medium Hazard  
 California TB 117-2013

Altri test fuoco possono essere superati, il superamento di alcuni test fuoco può dipendere dalla schiuma utilizzata

Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used

Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée

Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum

**Manutenzione e lavaggio – Cleaning and washing – Nettoyage et lavage – Reinigung und waschen**

